

一般級 PS, POLYREX[®] PG-33

January 1 , 2020 V2W

特性描述：一般射出

特性	測試方法	測試條件	單位	PG-33
引張強度	ISO 527	50 mm/min	MPa	48
延伸率	ISO 527	50 mm/min	%	2.0
彎曲強度	ISO 178	2mm/min	MPa	75
彎曲彈性率	ISO 178	2 mm/min	GPa	3.1
IZOD 衝擊強度	ISO 180	4mm/23℃	kJ/m ²	4.0
Charpy 衝擊強度	ISO 179	4mm/23℃	kJ/m ²	2.7
流動係數	ISO 1133	200℃ , 5kg	cm ³ /10min	8.0
		220℃ , 10kg		-
密度	ISO 1183	23℃	g/cm ³	1.04
軟化點	ISO 306	10N , 50℃/hr	℃	90
熱變形溫度	ISO 75-2	1.8MPa annealed	℃	87
		1.8MPa unannealed		76
燃燒率	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm HB

以上資料僅代表一般通用資料，不代表每一產品的規格值，
 若有任何疑問請洽產品推廣課 0511-83121300 。